

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2044</b>
----------------	-------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>PAPEL METALIZADO PRATA RU RA AP718 GL55</b>
-----------------	--

<b>CONJUNTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	Papel Metalizado Prata brilho auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica. Não recomendado para transformação em folhas.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 144 ± 8
ESPESSURA	µm 129 ± 12

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>PAPEL METALIZADO PRATA – RU/RA</b>	<p>Papel RU – Resistência Úmido: São Papéis quimicamente tratado de modo a manter uma proporção substancial de sua resistência original depois de ter sido totalmente saturado com solução aquosa.</p> <p>Papel RA – Resistência a Álcalis: É uma característica química exigida no caso de envase retornáveis e reutilizados. Essa condição previne a manutenção da integridade do rótulo durante o processo de lavagem dos frascos, normalmente altamente alcalinos, evitando que se dissolvam e dificultando o processo de limpeza.</p>
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 71 ± 3
ESPESSURA	µm 60 ± 5

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>AP718</b>	<p>Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas e embalagens.</p> <p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.</p>
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 18 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 900
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 1000
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C -10 a +120

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>GL55</b>	<p>Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.</p>
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 55 ± 3
ESPESSURA	µm 51 ± 4

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 02 – Nov / 2019