

CÓDIGO:	2230
PRODUTO:	BOPP METALIZADO PRATA TC AP725 GL62

CONJUNTO	DESCRIÇÃO						
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) transparente com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>133 ± 8</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>131 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	133 ± 8	ESPESSURA	µm	131 ± 10
GRAMATURA	g/ m ²	133 ± 8					
ESPESSURA	µm	131 ± 10					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
BOPP METALIZADO PRATA TOP COATING	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Agua. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>46 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>51 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	46 ± 3	ESPESSURA	µm	51 ± 4
GRAMATURA	g/ m ²	46 ± 3					
ESPESSURA	µm	51 ± 4					

ADESIVO	DESCRIÇÃO																		
AP725	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – ALTO TACK – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.																		
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>25 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1200</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1500</td> </tr> <tr> <td>RELEASE 180º</td> <td>g/pol</td> <td>6,0 a 20,0</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>° C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>° C</td> <td>-45 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	25 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 1200	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1500	RELEASE 180º	g/pol	6,0 a 20,0	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	° C	-45 à +90
GRAMATURA	g/ m ²	25 ± 2																	
TACK	g/25mm	Mínimo 1200																	
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1500																	
RELEASE 180º	g/pol	6,0 a 20,0																	
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10																	
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-45 à +90																	

LINER	DESCRIÇÃO						
GL62	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>62 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>55 ± 3</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	62 ± 3	ESPESSURA	µm	55 ± 3
GRAMATURA	g/ m ²	62 ± 3					
ESPESSURA	µm	55 ± 3					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Jan / 2022