

| | |
|-----------------|--|
| CÓDIGO: | 2251 |
| PRODUTO: | BOPP METALIZADO PRATA TC DIGITAL AP120 GL62 |

| CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|-----------------|---|
| | Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante com tratamento Top Coating, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas. |
| GRAMATURA | g/ m ² 128 ± 8 |
| ESPESSURA | µm 126 ± 10 |

| FRONTAL | DESCRIÇÃO |
|--|---|
| BOPP METALIZADO TOP COATING DIGITAL | Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante TOP COATING, com excelente printabilidade utilizando tintas para filme. Indicado para IMPRESSORA DIGITAL também pode ser impresso em Flexografia tinta solvente ou UV. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão. |
| GRAMATURA | g/ m ² 46 ± 3 |
| ESPESSURA | µm 51 ± 4 |

| ADESIVO | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| AP120 | Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas. Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente. |
| GRAMATURA | g/ m ² 20 ± 2 |
| TACK | g/25mm Mínimo 700 |
| ADESIVIDADE | g/25mm Mínimo 1000 |
| RELEASE 180° | g/25mm 6,0 a 20,0 |
| TEMP. DE APLICAÇÃO | °C + 10 |
| RESIST. A TEMPERATURA | °C -10 à +90 |

| LINER | DESCRIÇÃO |
|--------------|---|
| GL62 | Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. |
| GRAMATURA | g/ m ² 62 ± 3 |
| ESPESSURA | µm 55 ± 3 |

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Ago / 2022